



Weber PG215 Gruntavimo skystis

GAMINIO APRAŠYMAS

Polimerinis, akrilinės dispersijos gruntavimo skystis. Skirtas gruntuoti mineralinius pagrindus, kurie bus tinkuojami plonasluoksniais **Weber** tinkais (akriliniu, akriliniu ir silikonu, silikatiniu, silikatiniu ir silikonu, silikonu). Taip pat galima gruntuoti drėgmę sugeriančius pagrindus prieš tepant klijus, kuriais tvirtinamos termoizoliacinės plokštės įrengiant šiltinimo sistemas. Gali būti naudojamas tinkuojant cemento, cemento ir kalkių, gipso tinkais, ant keramzitbetonio, betono, keraminių ir aktyvųjų blokelių, silikatinių plytų ir pan. paviršių.

SAVYBĖS

- skysčiui išdžiūvus susidaro šiurkštoka plėvelė, padidinanti sukibimą su pagrindu
- Suvienodina pagrindo įgeriamumą
- laidus vandens garams
- sustiprina viršutinį pagrindo sluoksnį ir pagerina sukibimą

Higienos atestatas Nr. 72/779/89/2006, išd. Gdansko tarpskyrinis jūrų ir atogrąžų medicinos institutas.
Techninė aprobata ITB AT-15-3062/2005, AT-15-3063/2005 arba AT-15-6044/2004

SPAVŲ GAMA

2 standartinės spalvos: balta (W000), smėlio gelsvumo (K000)

PAKUOTĖ

20 kg kibirėlis

5 kg kibirėlis

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Paruoštas paviršius turi būti lygus ir glotnus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gruntavimo skystis **Weber PG 215** pristatomas jau paruoštas naudoti, jį reikia tikrai kruopščiai išmaišyti. Nerekomenduojama dėti kokių nors priedų, o ypač skiesti vandeniu, nes tai iš esmės gali pakeisti gaminio savybes.

Sumaišytą gruntavimo skystį **weber PG 215** tepti ant nuvalyto paviršiaus teptuku arba dažymo voleliu. Tepti reikia tolygiai, vieną arba du kartus „šlapiai ant šlapio“, atsižvelgiant į pagrindo sugeriamumą.

Oro temperatūragruntavimo ir džiuvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C. Nutinkuotą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol gruntas visiškai išdžius. Džiuvimo laikas apie 12 val. Priklausomai nuo oro sąlygų džiuvimo laikas gali pailgėti.

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|---|--------------|
| Laikas, per kurį skystis visiškai išdžiūsta (standartinėmis sąlygomis: temp. +20 °C, santykinis oro drėgnumas 65%) - kitokiomis sąlygomis džiuvimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis. | apie 12 val. |
|---|--------------|

IŠEIGA

Apie 0,25–0,4 kg/m²



ŽALIAVOS

Vandeninė akrilo dervos dispersija, mineraliniai užpildai, pigmentai, modifikuojamieji priedai.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Gruntavimo skystį **Weber PG 215** reikia laikyti ir vežti sandariai uždengtuose kibiruose ne žemesnėje nei +1 °C. Galiojimo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skysčio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.