



■ PADIDINTO ELASTINGUMO PLYTELIŲ KLIJAI *Weber Easy Fix ir VISCUM VAC/E-1 Easy (C1 klasė)*

NAUDOJIMO SRITYS

Weber Easy Fix ir **VISCUM VAC/E-1 Easy** - skirti grindų ir sienų akmens masės, klinkerinėms, keraminėms plytelėms klijuoti ant tinkuotų, betoninių ir panašių paviršių pastato viduje bei išorėje. Jais galima klijuoti ant šildomųjų grindų, terasų, balkonų, gipso kartono plokščių.

SAVYBĖS

Atsparūs drėgmei, atsparūs šalčiui, didelio sukibimo, elastingi.

PAVIRŠIUS BEI PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių ir kitų prilipimą mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Klijuojant ant stipriai drėgmę įgeriančių paviršių, juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu, pvz., **SAD-54**. Nežymius paviršiaus nelygumus galima išlyginti tais pačiais klijais.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Į 6,25 - 6,75 l vandens pilama 25 kg mišinio. Maišyti elektriniu mikseriu. Maišoma 3-4 minutes, kol susidaro vientisa masė, po to paliekama 5-10 min pastovėti ir dar kartą trumpai permaišoma.

PLYTELIŲ KLIJAVIMAS

Plytelių prieš klijavimą nedrėkinti! Ant paruošto paviršiaus lygia glaistykle klijai tepami lygiu sluoksniu ir suvagojami dantyta glaistykle. Plytelės sukamuju judesiu tvirtai prispaudžiamos prie klijų sluoksniu. Prieš prispaudžiant plyteles įsitikinkite, ar klijų vagučių paviršius dar drėgnas. Geram plytelių sukibimui su pagrindu, klijuojamasis plytelių paviršius turi būti padengtas klijais ne mažiau 80%. Suklijuotas plyteles 3 paras saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sukietėjus klijams, tarpus tarp plytelių glaistyti norimos spalvos glaistu **Weber.color perfect**.

ORO SĄLYGOS KLIJAVIMO METU

Klijavimo ir kietėjimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai
Plytelių lipnumo trukmė	20 min.
Plytelių koregavimo (pataisymo) laikas	10 min.
Plytelių tarpus užglaistyti po	2-3 parų
Užmaišytus klijus sunaudoti per	4 val.
Pakuotės	25 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sąnaudos	3-7 kg/m ²
Atitinka standarto reikalavimus	LST EN 12004:2007