



## ■ GLAISTAI PLYTELIŲ TARPAMS 2 - 20 mm *Weber.color perfect*

### NAUDOJIMO SRITYS

**Weber.color perfect** - cementinis skiedinis, skirtas patalpų viduje ir išorėje, sienų ir grindų plytelių tarpams nuo 2 iki 20 mm glaistyti. Atsparus pelėsiams ir įtrūkimams, turintis vandenį atstumiančių priedų, idealiai tinkantis dušo patalpose, virtuvėse, voniose, komercinės paskirties patalpose, kuriose didelis žmonių srautas, tinkantis šildomosioms grindims.

### SAVYBĖS

Universalus, patikimas, lengvai valomas, ilgalaikio patvarumo, elastingas, atsparus buitinei chemijai, atsparus pelėsiams, netrūkinėja, vandenį atstumiantis.

### PAVIRŠIUS BEI PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindo ir aplinkos temperatūra glaistant ir kietėjant ne mažiau kaip +5°C. Po plytelių suklijavimo glaistyti galima ne anksčiau kaip po 24 val. Glaistomi tarpai turi būti sausi, švarūs, be klijų ar purvo likučių. Atkreipti dėmesį į plytelių klijų gamintojo instrukcijas!

### MIŠINIO PARUOŠIMAS

Į 0,20 - 0,21 l vandens pilama 1 kg **Weber.color perfect** mišinio. Maišoma 3-4 minutes, kol susidaro vientisa masė, po to paliekama 5 min pastovėti ir dar kartą trumpai permaišoma.

### PLYTELIŲ TARPŲ GLAITYMAS

Glaistant naudojama guminė glaistykėlė. Ja užpildomi plytelių tarpai ir paliekama 5-10 minučių, priklausomai nuo oro sąlygų, bendro patalpos ploto dydžio ir plytelių tipo. Plytelių paviršius nuvalyti drėgna kempine (arba mentele). Glaistant ir glaistui kietėjant vengti skersvėjų, tiesioginių saulės spindulių, dirbant lauke saugoti nuo lietaus ir staigaus perdžiūvimo. Vaikščioti paviršiumi galima po maždaug 24 valandų, priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės. Chromo (VI) koncentracija mišinyje ≤ 0,0002%.

### ORO SĄLYGOS GLAISTYMO METU

Glaistymo ir kietėjimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Skiedinio panaudojimo laikas	1,5 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Spalvos	30 - 125 spalvų
Pakuotės	2 kg, 5 kg plastikiniai kibirėliai; 25 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 24 mėnesius nuo pagaminimo datos
Sąnaudos	2 kg/m <sup>2</sup>
Atitinka standarto reikalavimus	EN 13888 CG2 W