



## ■ PLASTIŠKAS GLAISTAS PLYTELIŲ TARPAMS 3 - 20 mm *Weber. fug 877 (Cerinol Flex)*

### NAUDOJIMO SRITYS

Skirtas naudoti statinių išorėje ir viduje, drėgnoms ir nuolat po vandeniu esančioms sritims. Siūlėms tarp keramikos, stiklo mozaikos, dirbtinių ar natūralių akmenų, kur nėra pavojaus, kad pasikeis spalva. Tinka šildomosioms grindims.

### SAVYBĖS

Elastingas cementinis mišinys, naudojamas dideliems tarpams/siūlėms tarp keraminių, klinkerio ir akmens plytelių užpildyti.

### MIŠINIO PARUOŠIMAS

[ 4,7-5,2 l vandens pilama 25 kg mišinio.

### SPALVŲ GAMA

Siūloma 8 spalvų paletė:

- anthracite,
- beige bahama,
- cement grey (cemento pilkumo),
- jasmin,
- manhattan,
- medium grey (vidutinio pilkumo),
- pearl white (perlų baltumo),
- silver grey (sidabro pilkumo).

### ORO SĄLYGOS GLAISTYMO METU

Darbo ir kietėjimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C.

### TECHINIAI DUOMENYS

Kietėjimo laikas	Galima vaikščioti po 2 valandų, visiškai sukietėja po 14 parų
Siūlės plotis	3-20 min.
Pakuotė	5 kg ir 25 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sąnaudos	0, 2-5 kg/m <sup>2</sup> , priklauso nuo siūlės pločio ir gylio