



## ■ GLAISTAS PLYTELIŲ SIŪLĒMS Weber.tec 873 (Deitermann PF)

### NAUDOJIMO SRITYS

Itin tvirtas cementinis mišinys naudojamas tarpams/siūlėms tarp keraminių, klinkerio ir akmens plytelių užpildyti.

### SAVYBĖS

Skirtas naudoti statinių išorėje ir viduje, drėgnoms ir nuolat po vandeniu esančioms sritims, tinka komercinėms virtuvėms, baseinams, automobilių plovykloms, terasoms, šaldytuvams. Atsparus mechaniniam poveikiui. Atsparus cheminiams, rūgštiniam plovikliams. Siūlėms tarp keramikos, stiklo mozaikos dirbinių ar natūralių akmenų, kur nėra pavojaus, kad pasikeis spalva. Lengva naudoti. Tinka šildomoms grindims.

### MIŠINIO PARUOŠIMAS

Į 5–5,5 l vandens pilama 25 kg mišinio ir maišoma iki vienalytės masės. Glaistoma naudojant guminę glaistyklę. Skiediniui sukietėjus, likutį pašalinkite drėgna kempine. Paruošto mišinio galiojimo laikas 1–2 valandos. Vidiniai ir išoriniai kampai bei terminės siūlės glaistomos silikoniniais hermetikais.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinė temperatūra	Nuo +5°C iki +30°C
Siūlės plotis	3 – 15 mm
Spalva	Pilka
Džiūvimo laikas	Galima vaikščioti po 4 valandų, visiškai išdžiūna po 7 dienų
Pakuotė	25 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originalioje pakuotėje mažiausiai 6 mėnesius nuo pagaminimo datos
Sąnaudos	0, 2 –2,1 kg/m <sup>2</sup> , priklauso nuo siūlės pločio ir gylio