



■ CEMENTINIS MIŠINYS BETONO IŠLYGINIMUI *Weber.floor BASE 10*

NAUDOJIMO SRITYS

Weber.floor BASE 10 skirtas katilinių, rūsių, individualių garažų cementinių grindų gamybai arba butų ir visuomeninės paskirties pastatų grindų pagrindams bei pastatų išorei, terasoms, balkonams. Rekomenduojama naudoti ant betono, keraminių, akmens, lietu cemento pagrindų. Mišinys naudotinas kaip pagrindas storoms kiliminėms dangoms, PVC, kamštinėms dangoms, keraminėms ir akmens plytelėms, parketui, plokštėms ir t. t. Tinka naudoti su visais klėjais naudotinais minėtoms dangoms klijuoti. Gali būti naudojamas "plaukiojančioms" grindims, ant garso ir šiluminės izoliacijos, arba grindų šildymo sistemose. Tinka duobių užtaisymui betone.

SAVYBĖS

Sluoksnio storis: 10-80 mm, skirtas lyginti rankomis arba užlieti mechanizmais, didelio atsparumo, sumažintas susitraukimas, naudotinas pastatų viduje ir išorėje, atsparus šalčiui, vienalytis, pralaidus garams, lengvai ir greitai apdorojamas, sudėtyje nėra kazeino, nekenksmingas aplinkai.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

[2,2-3,0] švaraus kambario temperatūros vandens pilama 25 kg mišinio. Maišyti, naudojant žemų apsučių elektrinį gręžtuvą su maišykle, 2-3 minutes, kol gausis vienalytė masė. Palikit 5 minutėms ir pakartotinai sumaišykite. Maišymui naudojant betono maišyklę, skiedinį reikia maišyti 5-6 minutes. Ruoškite kiekį, kuris bus sunaudotas per 2 valandas. Nepilkite vandens daugiau, negu nurodyta, kadangi tai mažina atsparumą, bei padidina skiedinio susitraukimą. Neleistinas gaminio "gerinimas" pridėdant smėlio, cemento ir pan.

DARBŲ ATLIKIMAS

Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas turi būti aukštesnė nei +10°C. Įrengtas paviršius prižiūrimas 3 dienas, drėkinant vandeniu, arba naudojant priežiūros membranas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai
Sluoksnio storis	Sujungto su pagrindu 10-80 mm, ant izoliacijos ir grindų šildymo sistemose 40-80 mm (ne mažiau kaip 35 mm virš laidų)
Atsparumas suspaudimui	>20 N/mm ² (po 28 parų)
Pakuotė	25 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sąnaudos	Apie 2,0 kg/m ² kiekvienam 1 mm storio sluoksniui