



■ CEMENTINIS MŪRO MIŠINYS VISCUM® M 75/7

NAUDOJIMO SRITYS

VISCUM® M 75/7 cementinis mišinys, skirtas keraminių ir silikatinių plytų bei keramzitbartonio ir betono blokų mūrijimui patalpų viduje ir išorėje.

SAVYBĖS

Atsparus šalčiui ir drėgmei, plastiškas mūrijant.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Į 2,75-3,25 l švaraus vandens pilama 25 kg mišinio. Maišant reikia atidžiai dozuoti vandens kiekį. Mišinio masė kruopščiai išmaišoma rankiniu būdu ar betono maišyklėje. Naudodami pastarąją, mišinį maišykite 4-8 min. Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 2-3 val.

MŪRIJIMAS

Darbo metu ir iki darbų pradžios bei kelias dienas po to, mūrą ir darbo vietą būtina apsaugoti nuo neigiamų gamtos veiksnių. Mūrijant nepatartina naudoti labai drėgnų arba labai sausų ir įkaitusių medžiagų. Negalima judinti mūro po to, kai jis jau sukibo. Laikiniai stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą. Šviežią mūrą reikėtų apsaugoti nuo tiesioginio lietaus ir kitokios drėgmės. Karštomis ir sausomis dienomis mūrą reikia saugoti nuo staigaus peržiūvimo.

SIŪLIŲ RIEVĖJIMAS

Matomos dekoratyvinių konstrukcijų siūlės paprastai rievimos mūrijimo metu.

ORO SĄLYGOS DARBO METU

Darbo metu bei 3 paras po to pagrindo ir oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Cementas, kvarcinis smėlis, modifikuojantys priedai
Sluoksnio storis	Iki 20 mm
Atsparumas gniuždymui, ne mažiau	7,5 MPa
Užmaišytą skiedinį sunaudoti per	4 val.
Pakuotė	25 ir 1000 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos Toniniai maišai statybų aikštelėje turi stovėti ant padėklo ir uždengti polietileno plėvele
Sąnaudos	1,7 kg/m ² vienam siūlės storio mm