

■ ŽIEMINIS MŪRO MIŠINYS *VISCUM® M 75/7*

NAUDOJIMO SRITYS

Skirtas keraminių ir silikatinių plytų bei keramzitbetonio ir betono blokų mūrijimui žiemos sąlygomis viduje ir išorėje.

SAVYBĖS

Žieminis mūrijimo mišinys pagamintas cemento pagrindu su atspariais šalčiui priedais. Minimali temperatūra – iki -10°C .

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Į 2,5 l švaraus vandens pilama 25 kg mišinio. Vykdam darbus, esant neigiamoms temperatūroms, reikia naudoti šiltą vandenį (iki $+40^{\circ}\text{C}$). Mišinį ir mūrijimo medžiagas rekomenduojama taip pat saugoti šiltoje vietoje. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 2-3 val. Iš dalies užbaigto mūro paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, sniego, vėjo ir kitų neigiamų veiksnių. Temperatūrinis režimas: nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$. Pakuotė: 25 kg ir 1000 kg maišai.